



NeoMur

ZAPRAWA MURARSKA

PRZEZNACZENIE

Zaprawa murarska NeoMur służy do wznoszenia ścian nośnych i działowych z cegieł, pustaków i bloczków ceramicznych, wapienno-piaskowych (silikatowych) lub betonowych. Jest uniwersalna, można ją stosować warstwą o grubości z zakresu od 6 do 40 mm. Do zastosowań, w budownictwie mieszkaniowym, obiektach usługowych, handlowych i użyteczności publicznej, wewnątrz lub na zewnątrz budynków.

BAZA SUROWCOWA

Zaprawa murarska NeoMur jest suchą mieszanką na bazie cementu, kruszywa mineralnego i dodatków modyfikujących.

DANE TECHNICZNE

LP.	WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ
1.	Gęstość nasypowa, g/cm ³	1,3 ± 10 %
2.	Wytrzymałość na ściskanie, N/mm ²	min 7
3.	Zużycie, kg/m ² (mur o grubości 1 cegły, szerokość spoiny 10 mm)	115
4.	Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu	≤ 0,0002 %

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Cegły, pustaki lub bloczki przeznaczone do murowania powinny być oczyszczone z pyłu i innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność zaprawy. Suchą mieszankę należy wymieszać z wodą za pomocą wiertarki wyposażonej w mieszadło koszykowe, zachowując proporcje ok. 3,00 – 3,50 l wody na worek 25 kg zaprawy. Gotowa zaprawa powinna mieć jednolitą konsystencję. Po wymieszaniu, zaprawę należy zużyć w czasie ok. 4 godzin. Zaprawa przeznaczona jest to tradycyjnych prac murarskich na grubą spoinę. Nanosi się ją kielnią, na łączone powierzchnie, równomierną warstwą, a następnie przykładą się i dociska poszczególne elementy murowe. Zaleca się przestrzeganie wytycznych producentów cegieł, bloczków lub pustaków, dotyczących nanoszenia zaprawy oraz zasad przewiązywania elementów murowych, wykonywania narożników i nadproży. Prace wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 °C i nie wyższej niż +30 °C. Narzędzia czyścić czystą wodą bezpośrednio po użyciu, później stwardniała zaprawa jest trudna do usunięcia.

MAGAZYNOWANIE


Dostępne opakowania - worki papierowe 25 kg. Przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, na paletach, składować w suchych, przewiewnych pomieszczeniach. Chronić przed zawilgoceniem. Okres przydatności zaprawy do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej w postaci nadruku na boku opakowania.

GWARANCJA

Opisana powyżej technologia wykonania prac budowlanych z zastosowaniem Zaprawy murarskiej NeoMur nie zwalnia z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami BHP.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zaprawa spełnia wymagania normy PN-EN 998-2:2012, zaprawa G.

	
13 Deklaracja Właściwości Użytkowych nr NT206/CPR PN-EN EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010) Zaprawa murarska NeoMur	
G Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według przepisu, ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych.	
Proporcje składników	cement: wypełniacze 1:3, dodatki < 1%
Klasa reakcji na ogień	A1
Wytrzymałość na ściskanie	$\geq 7,0 \text{ N/mm}^2$
Początkowa wytrzymałość na ściskanie (wartość tabelaryczna)	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$
Zawartość chlorków	0,07 % Cl
Absorpcja wody	$0,1 \text{ kg/m}^2\text{min}^{0,5}$
Współczynnik przepuszczania pary wodnej, μ	15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła (średnia wartość tabelaryczna P=50%)	$0,83 \text{ W/mK } (\lambda_{10,\text{dry}})$
Trwałość - spadek wytrzymałości po cyklach zamrażania-rozmrażania	< 10 %
Trwałość - ubytek masy po cyklach zamrażania-rozmrażania	< 3 %
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych - patrz Karta Charakterystyki	

www.neotherm.pl

PRODUCENT:
Neotherm Sp. z o.o.
spółka komandytowa
ul. Wyzwolenia 91
43-300 Bielsko-Biała

Zakład Produkcyjny Chmielów
39-442 Chmielów
ul. Chemiczna 14
tel./fax 89 715 08 00
bok.biskupiec@neotherm.com.pl

Zakład Produkcyjny Biskupiec
11-300 Biskupiec
Kolonia III/5
tel./fax 89 715 08 00
bok.biskupiec@neotherm.com.pl

Neoprofit Sp. jawna
Zakład Produkcyjny Wrocław
54-103 Wrocław, ul. Brodzka 10
tel./fax 71 354 38 52
bok.wroclaw@neotherm.com.pl

Neotherm Sp. jawna
Zakład Produkcyjny Myszków
42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6
tel. 34 313 32 89
biuro@neotherm.pl